

# MX-RW ALTE PRESTAZIONI

**Malta strutturale M45, premiscelata  
fibrata ad alte prestazioni per il rinforzo  
strutturale di murature esistenti**



## CAMPI DI IMPIEGO

### Applicazioni principali

- Realizzazione di intonaci armati - sistema CRM costituito dalle reti alcali resistenti in fibra di vetro **G-MESH 400**, **G-MESH 490** e **G-MESH 1000** di Ruregold.
- Rinforzo di murature esistenti in mattoni pieni di laterizio, tufo e pietrame irregolare.
- Malta per intonaci strutturali coerente con le "Linee Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione dei sistemi a rete preformata in materiali compositi fibrorinforzati a matrice polimerica da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti con la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar)", le cui Linee Guida sono state pubblicate con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 29/05/2019.
- Malta per intonaci strutturali coerente con le linee guida europee EAD 340392-00-0104 "CRM (Composite Reinforced Mortar) systems for strengthening concrete and masonry structures", di novembre 2018.

### Altre applicazioni:

- Malta per stilatura profonda dei giunti di malta.
- Malta in accordo alla norma EN 998-1 classificata come GP ("Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni a prestazione garantita") di categoria CS IV.
- Malta in accordo alla norma EN 998-2 classificata come G ("Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali e l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali") di classe M45.

## MODALITÀ DI IMPIEGO

### Preparazione del supporto

Per INTONACO STRUTTURALE:

- La superficie di posa (muro preesistente) deve essere pulito e consistente, non "sfarinare" né fare polvere. Rimuovere, manualmente o con attrezzi meccanici, se necessario, tutto il materiale incoerente, friabile, polvere, muffe e quant'altro possa pregiudicare l'adesione di **MX-RW Alte Prestazioni**.
- Bagnare il supporto "a rifiuto", avendo cura di eliminare l'acqua libera in eccesso, prima di applicare la malta.
- In presenza di supporto con scarso aggrappo, fortemente assorbente o in muratura mista: con **MX-RW Alte Prestazioni** eseguire un "rinzafo" almeno 24 ore prima di applicare l'intonaco strutturale in **MX-RW Alte Prestazioni**.

Per MURATURA come malta di allettamento:

- Se necessario bagnare i mattoni/blocchi/elementi lapidei prima di stendere la malta.
- Nel caso di applicazione per stilatura dei giunti di malta, prevedere scarnitura profonda dei giunti di malta e lavaggio con acqua in bassa pressione, al fine di eliminare efflorescenze e sali solubili.
- Nel caso di applicazione per interventi di scuci-cuci impiegare **MX-RW Alte Prestazioni** come allettamento con pietre, tufo, mattoni pieni aventi le caratteristiche più simili possibili con quelle della muratura preesistente.

**Preparazione dell'impasto**

**MX-RW Alte Prestazioni** non richiede aggiunta di altri materiali ed è:

- Preparabile con le normali betoniere, i mescolatori planetari, le impastatrici a coclea (tipo **Turbomalt** di Gras Calce) impastando **MX-RW Alte Prestazioni** con ca. 4,7-5,0 litri di acqua pulita per sacco e miscelando per circa 3 min sino a raggiungere la corretta consistenza per l'applicazione desiderata (per betoniera a bicchiere non caricare oltre il 60% della capacità nominale ed impastare con l'asse di rotazione quasi orizzontale).
- Pompabile con le tradizionali intonacatrici (es. PFT G4 e similari) versando il contenuto dei sacchi all'interno dell'intonacatrice, regolando il flusso d'acqua fino ad ottenere una consistenza tipica dell'intonaco.

**APPLICAZIONE****Applicazione a mano o a macchina**

Posa di **MX-RW Alte Prestazioni** in abbinamento al Sistema **CRM Ruregold**:

- Applicare **MX-RW Alte Prestazioni** sopra il sistema **CRM Ruregold**, già opportunamente posizionato, partendo dalla parte bassa della muratura sino in sommità in modo uniforme sull'intera superficie (nel caso di applicazione a mano, mediante cazzuola).
- **MX-RW Alte Prestazioni** può essere applicata:  
In singola mano: spessore min 10 mm-max 30 mm.  
In più mani, prestando attenzione all'applicazione degli strati successivi sopra quelli precedentemente realizzati non frattazzati. Attendere 24 ore tra una mano e l'altra.

**FINITURA**

Procedere con l'applicazione della finitura prevista ad avvenuta stagionatura di **MX-RW Alte Prestazioni**.

**DATI IDENTIFICATIVI**

<b>Classificazione EN 998-1</b>	GP – Malta a prestazioni garantita per scopi generali per intonaci interni ed esterni
<b>Classificazione EN 998-2</b>	G – Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali
<b>Granulometria inerte</b>	0-3 mm
<b>Massa volumica della malta fresca (EN 1015-6)</b>	ca. 2050 kg/m <sup>3</sup>
<b>Tipologia di fibre</b>	Fibre polimeriche da 6 mm

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	Requisiti in accordo alla EN 998-1	Requisiti in accordo alla EN 998-2	PRESTAZIONE PRODOTTO
<b>Resistenza a compressione a 28 gg</b>	CS I (da 0,4 MPa a 2,5 MPa) CS II (da 1,5 MPa a 5,0 MPa) CS III (da 3,5 MPa a 7,5 MPa) CS IV (≥ 6,0 MPa)	Da classe M1 (≥ 1 MPa) a classe Md (d > 20 MPa come multiplo di 5)	CS IV M45 ≥ 45 MPa
<b>Modulo Elastico a 28 gg</b>	-	-	≥ 20 GPa
<b>Adesione al supporto</b>	≥ valore dichiarato e modo di rottura (FP)	non richiesto	≥ 0,6 MPa FP:A
<b>Reazione al fuoco (classe)</b>	Euroclassi da A1 a F	Euroclassi da A1 a F	Euroclasse A1
<b>Contenuto di cloruri</b>	-	< 0,1 %	< 0,1 %

**DATI APPLICATIVI**

<b>Acqua di impasto</b>	ca. 4,7-5,0 litri
<b>Consistenza dell'impasto</b>	Tissotropica
<b>Tempo di applicazione a 20 °C</b>	60 minuti
<b>Temperatura di applicazione</b>	Da +5°C sino a +35°C
<b>Spessore minimo di applicazione per strato</b>	10 mm
<b>Spessore massimo di applicazione per strato</b>	30 mm
<b>Resa in opera</b>	Per intonaco strutturale: ca. 17 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore Per malta di allettamento: varia con la tipologia di muratura
<b>Confezione</b>	Sacco da 25 kg in bancali da 60 sacchi per un totale di 1500 kg
<b>Condizioni di conservazione (D.M. 10/05/2004)</b>	In imballi originali in luogo coperto, fresco, asciutto ed in assenza di ventilazione
<b>Durata (D.M. 10/05/2004)</b>	Massimo 12 mesi dalla data di confezionamento

**NOTE D'IMPIEGO**

- Non mescolare con altri leganti, aggregati o additivi ma esclusivamente con acqua.
- Impastare giuste dosi di malta **MX-RW Alte Prestazioni** per impiegarla tutta nel tempo di circa 60 minuti.
- Su supporti assorbenti, procedere con accurata bagnatura prima della posa della malta da intonaco strutturale.
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
- Proteggere la malta **MX-RW Alte Prestazioni** utilizzata come intonaco da pioggia, vento, sole, gelo, rapida essiccazione e ogni altra situazione ambientale critica, nelle prime 24/48 ore dopo l'applicazione.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di malta strutturale fibrata M45 premiscelata, ad alta pozzolanicità tipo **MX-RW Alte Prestazioni** Ruregold marcata CE secondo la EN 998-1 e la EN 998-2, traspirabile, compatibile con ogni supporto murario, fortemente adesiva alla muratura e durabile, avente classe di resistenza M45, modulo elastico > 15 GPa, massa volumica 2050 kg/m<sup>3</sup>, inerti con granulometria 0-3 mm, contenuto di cloruri inferiore allo 0,1%, applicabile in singola mano da un minimo di 10 mm ad un massimo di 30 mm, basso contenuto di sali solubili, solfati, cloruri, nitriti/nitrati. La malta trova impiego: nella stilatura profonda dei giunti, nella tecnica dello scuci/cuci, nella regolarizzazione del supporto, nel rinforzo di murature esistenti in mattoni pieni di laterizio, tufo e pietrame irregolare, nella realizzazione di intonaci armati e/o sistema CRM. Preparazione delle superfici e applicazione del sistema secondo le indicazioni del produttore.

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. I prodotti Laterlite sono destinati al solo uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti revisioni, non più in vigore. Verificare l'ultima revisione più aggiornata sul sito RureGold.it

Edizione 12/2024 – Revisione 03

